





6000HS Лак бесцветный General

Универсальный высококачественный лак стандарта HS. Данный лак наносится 1,5-2 слоя, количество слоев зависит от разбавления, обеспечивает толщину сухого покрытия 50-60 мкм, стабилен на вертикальных поверхностях. Набор из трех отвердителей (медленный **H700**, стандартный **H600**, быстрый **H200**) позволяет получить наилучший результат.



Пропорция смешивания 2:1

Отвердитель: H700, H600, H200. Разбавитель :S821, S811, S719




без разбавления 20 сек. при 20°C (нанесение в 1,5 или 2 слоя)
с разбавителем 5-10% 16-18 сек. при 20°C (нанесение в 2 слоя)



2-2,5 атм. Дюза 1,3-1,7 мм.



Нанесение в 1,5-2 слоя = 50-60 мкм.



5-10 мин. (в зависимости от выбранного отвердителя и температуры)



Выдержать 10 минут перед сушкой
20-30 мин при 60°C.



10мин. Дистанция 60 см.