




General 7500 Express L.E. Лак бесцветный


Современный высококачественный лак стандарта UHS с низким содержанием легколетучих органических веществ (VOC 420г/л) . Образует покрытие превосходного качества, гарантирует отличный розлив и блеск, стабилен на вертикальных поверхностях.

Ускоренное время высыхания 20-25 минут!



Пропорция смешивания 2:1 Отвердитель H920.

Жизнеспособность 60 минут при 20°C




Вязкость по DIN 18-20 сек. при 20°C



2-2,5 атм. Дюза 1,3-1,5 мм.



$1/2 + 1 = 50-60$ мкм.



5-10 мин. перед сушкой.



20- 25 мин. при 60°C.



10-15 мин.