

Техническая Информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

UNIFILL

Полиэфирная шпаклевка



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТЫ

UNIFILL – Универсальная полиэфирная шпатлевка с высокими наполняющими свойствами.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная универсальная, наполняющая шпатлевка для качественного кузовного ремонта.

- ✓ Легко наносится, шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- ✓ Минимальная вязкость поверхности после просыхания шпатлевки, облегчает и сокращает время ее обработки.
- ✓ Маслообразная консистенция, позволяет легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- ✓ Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор, не забивает абразивную бумагу.
- ✓ Шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
- ✓ Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

Цвет кремовый.

Степень глянца - матовая.

Плотность - 1,92 kg /l.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 45 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпаклевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, ее можно наносить на:


- ✓ Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- ✓ Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Рекомендуем наждачную бумагу P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: Шпаклевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	<p>Применение Универсальная, наполняющая полиэфирная шпатлевка для качественного кузовного ремонта.</p>						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Пропорции смешивания</td> <td style="text-align: right;">вес</td> </tr> <tr> <td>шпаклевка</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>отвердитель</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p>Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.</p>	Пропорции смешивания	вес	шпаклевка	100	отвердитель	2
Пропорции смешивания	вес						
шпаклевка	100						
отвердитель	2						
	<p>Толщина слоя Шпатлевку можно наносить в несколько слоев. Общая толщина слоя не должна превышать 5 мм. Каждый слой должен просохнуть. Поверхность необходимо шлифовать перед нанесением очередного слоя шпатлевки. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм. Жизнеспособность смеси 4-5 мин при 20°C.</p>						
	<p>Время отверждения 16÷18 минут при 20°C.</p> <p>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения</p>						
	<p>Инфракрасная сушка IR</p> <p>8÷10 мин на кв. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали 60°C.</p> <p>Внимание: После нанесения шпатлевки перед началом сушки</p>						

	подождать около 5 минут.
	Шлифование - черновое Р 80-120 - финишное Р120-Р280

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпаклевку можно наносить:

- ✓ 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
- ✓ 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,
- ✓ 2-ух компонентные акриловые грунты.
- ✓ 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ

- ✓ Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- ✓ Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- ✓ Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!
Отвердитель хронить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпаклевка UNIFILL - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпаклевки- 18 от даты производства.

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Стабильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении наших изделий, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

ООО «TROTON» г. Зомброво. Польша