21002 ЛИПКОЕ ПОКРЫТИЕ - 25 LTR 21220 ЛИПКОЕ ПОКРЫТИЕ - 5 LTR

Липкое покрытие является прозрачной водной смесью смол - й веществ для повышения клейкости, специально разработанная для нанесения на стены камер с помощью покрасочного, пистолета или кистью. Создаваемая плёнка остаётся до конца не высохшей при обычной температуре и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль, обеспечивая при этом чистый воздух внутри камеры

Нанесение.

С помощью покрасочного пистолета:

Используйте пистолет с соплом О,БЗS-l,8мм. Нанесите один толстый слой, применяя достаточно широкий факел.

С помощью кисти:

Нанесите один тонкий слой во избежание потёков.

С помощью валика:

Одного слоя достаточно.

Инструмент моется водой.

Липкое покрытие подходит для нанесения в покрасочных камерах, окрашенных 2К полиуретановыми, эпоксидными или другими красками, высушенными термическим способом.

В покрасочной камере с температурой воздуха 50-80 градусов С липкое покрытие должно обновляться чаще так как оно высыхает быстрее, что приводит к более тяжёлому удалению следов краски. Покрытие остаётся эффективным в течение 50 часов и должно быть восстановлено в большинстве случаев нанесением сверху свежего продукта либо смыванием старого и нанесением нового.

Удаление.

Легко удаляется при помощи воды.

Легко удаляются со стен камеры следы краски в виде пыли, так как вода легко проникает к лежащему внизу водорастворимому липкому покрытию. Значительно труднее удалять сплошной слой краски, который перекрывает доступ воды к липкому слою. Необходимо ободрать сплошной слой краски перед удалением липкого слоя.

Укрываемость.

8-10 м2/л. Толщина слоя после испарения воды составляет 20-40 микрон.

Следует знать.

Липкое покрытие не может быть нанесено на не высушенные краски, такие как, например, целлюлозные или бытовые, особенно если камера нагрета до невысокой температуры. В этом случае возможна реакция между краской и липким покрытием.

Липкое покрытие не может быть нанесено на стальные или гальванизированные стены камеры. Это может вызвать коррозию из-за частого использования воды для смывания покрытия.