

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

adds Troton ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС 1К SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт, предназначенный для использования на обработанных и необработанных поверхностях из пластмасс. Специальное средство, улучшающее адгезию к пластмассам акриловых и полиуретановых продуктов. Продукт высококроющий, прост в использовании.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	бесцветная
Уровень глянца:	матовый
Ёмкость:	400 мл
Производительность:	2 ÷ 3 м ²
Готовность для покрытия:	после истечения 10 - 15 минут

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 693 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовка предназначена для нанесения на основы, выполненные с различного типа пластмасс.

ВНИМАНИЕ: Грунтовка не улучшает адгезии к полиэтиленовой поверхности (PE).

Поверхность, предназначенная для покрытия должна быть предварительно тщательно обезжирена детергентом и обработана абразивным материалом. Затем, поверхность повторно промыть детергентом, ополоснуть водой и просушить воздухом.

Рекомендуется, перед началом покрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчит устранение силиконовых соединений с его поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25°C.

- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
- Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
- **После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли!** – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.
- Грунт не требует шлифования. В случае включений пыли, слегка обработать абразивом P600. Через 15 мин после покраски нанести грунт или краску.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.